КАТИОНИТЫ					АНИОНИТЫ				
сильнокислотные				слабокислотные		сильнос	сновные	слабоосновные	
Показатель	Леватит S100 Mono Plus	Леватит S1428	Леватит SP-112	Леватит CNP-LF	Леватит CNP-80	Леватит М-500	Леватит МР-500	Леватит МР-62	Леватит MP-64 Mono Plus
внешний вид	Полупрозрачные	Полупрозранные	Непрозранные	Непрозрачные сферические зерна	Непрозрачные	Полупрозрачные	Непрозрачные	Непрозрачные	Непрозрачные сферические зерна серовато-бежевого цвета
полимерная основа	Стиролдивинилбензольн ая	Стиролдивинилбензольн ая	Стиролдивинилбензольн ая	Акриловая	Акриловая	Стиролдивинилбензольн ая	Стиролдивинилбензольн ая	Стиролдивинилбензольная	Стиролдивинилбензольная
структура матрицы	Γ	Г	МП	МП	МП	Г		МП	МП
ионогенная группа	-SO3Na	-SO3Na	-SO3Na	-СООН	-СООН	- +N(CH3)3	- +N(CH3)3	третичные аминогруппы	Третичные (85%) и четвертичные (15%) аминогруппы
форма товарного катионита	Na+	Na+	Na+	H+	H+	Cl-	Cl-	Свободное основание	OH-/Cl-
размер зерен,мм	0,3-1,25	0,4-1,25	0,3-0,125	0,4-1,60	0,3-1,25	0,3-0,125	0,3-1,6	0,3-1,25	0,3-1,25
эффективны й размер зерен, мм	0,46±0,03	0,55±0,05	0,48±0,03	0,53±0,05	0,48±0,03	0,47±0,03	0,47±0,03	0,41±0,03	0,45±0,03
Коэффициен т однородност и, не более	1,8	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Массовая доля влаги, %		45-48	40-45	45-50	45-50	40-45	55-60	45-55	55-65
Плотность в набухшем состоянии, г/см3 - истинная	1,28	1,29	1,27	1,19	1,18	1,09	1,06	1,03	1,04
Полная статическая обменная ёмкость, не менее ммоль/г (мг-экв/г) ммоль/см3 (мг-экв/см3)	2,1	2	1,7	4,3	4,5	1,4	1,1	1,8	1,3
Максимальна я рабочая температура, оС	120	120	120	75	75	70	70	70	70
Рабочий диапазон рН	1-14	0-14	1-14	5-14	5-14	1-12	1-12	1-8	1-8
Насыпная масса товарного	800-900		720-820	750-850	750-850	670-750	660-720	600-700	600-700

1 ,									
катионита, г/дм3									
Дыхание при переходе H+ - Ca+, %				7	5				
Дыхание при переходе Cl OH-, %						12	15		
Дыхание при переходе ОН Cl-, SO42- , %								25-30	20-25
Дыхание при переходе Na+ - H+, %	8	10	5						
Расширение слоя при взрыхлении со скоростью 10 м/ч при 200С, %	60	40	60	40	60	100	120	120	120
Особенности	непористый катионит	Сильнокислотный гелеобразный катионит для водоподготовки	Стандартный макропористый катионит для водоподготовки	Слабокислый макропористый катионит на основе сшитого полиакрилата	Механическая и мимическая		сильноосновный анионит	1 2	Анионит смешанной основности. Механически устойчив, устойчив к окислению.
Основное	Водоподготовка(умягчен ие и деонизация воды), обработка сточных вод	(умягчение воды в системах горячего	(умягчение, деонизация	качестве пищевого продукта либо применяемых при	Водоподготовка (декарбонизапци я, деионизация). Гидрометаллург ия (извлечение	(деонизация воды). Гидрометаллургия	Волополготовка	ия воды с высоким содержанием сульфатов (более 25%) и с высоким	ия воды с люоым содержанием сульфатов и с высоким содержанием